

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Utwardzacz do wodorozcieńczalnych lakierów do okien i drzwi wejściowych ADLER dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8249000210



Informacje ogólne

Bezizocyjanianowy utwardzacz na bazie polimerycznej azyrydyny. Zapewnia okres przydatności do użycia wynoszący 24 godziny, co gwarantuje elastyczność i wszechstronność w procesie aplikacji.

Obszary zastosowania

Utwardzacz do wodorozcieńczalnych, 2-komponentowych pokryw okien i drzwi zewnętrznych.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) wymieszać starannie natychmiast po dodaniu do lakieru.
- Mieszaniny lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.

Proporcje mieszania

100 cz. wag. lakieru
7 cz. wag. Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) można stosować z następującymi produktami:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polycolor Pro 2K (5086)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)
Polycolor Top 2K (5082)
Polycolor Top 2K Metallic (5080)
Polycolor Top 2K VAC (5083)
Polycolor Top 2K VAC Metallic (5081)

Produkty można stosować wyłącznie z utwardzaczem Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) i w podanych proporcjach mieszania. Odchylenia prowadzą do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Po dodaniu utwardzacza zaleca się odczekać ok. 10 min. w celu lepszego odgazowania.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Czas przydatności mieszanki do użycia


24 unit.h

Przedłużenie czasu przydatności mieszanki do użycia nie jest możliwe.

Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszanki do użycia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 6 unit.month w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikanii wilgoci.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl