

Aquafix S

8110

Štruktúrovacia pasta pre náterové systémy na báze vody na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

91201

Všeobecne

Štruktúrovacia pasta pre bezfarebné a pigmentové laky na nábytok ADLER na báze vody alebo výrobky na okná a vchodové dvere Aquawood, Polycolor 2K SQ alebo ADLER Print-Protect na dosiahnutie textúrovaných povrchov. Výrobok nemá žiadny vplyv na kvalitu povrchu lakovacieho systému (chemická a mechanická odolnosť).

Oblasti použitia



Na odolné povrchy so štruktúrovaným efektom vo všetkých interiéroch a v chránených vonkajších priestoroch.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Aquafix S (8110) opatrne vmiešať do netuženého a neriedeného laku; potom pridať tužidlo a potrebné množstvo riedidla.
- Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Aquafix S (8110) vedie – v závislosti od použitého množstva – k rozpoznaťelnému zníženiu lesku základného náteru.
- Vrstvy laku je možné prelakovať pomocou Aquafix S (8110) (bez medzibrúsenia, v priebehu 24 hodín); štruktúra sa však zredukuje.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky vedú k poruchám filmu a príľnavosti.

Pridávané množstvo

Max. 4 – 8 hmotnostných % na lak.

V závislosti od systému povrchovej úpravy sa odporúčajú nasledujúce ďalšie množstvá:

Laky na nábytok ADLER na báze vody, ako napr. Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5 %
Aquawood Protor-Finish D (5808) a Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) a Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor Top 2K (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	do max. 8 %
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) alebo Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	do max. 4 %

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Aquafix S (8110).

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

250 g, 650 g, 1 kg

Dodávané druhy

Aquafix S Grob (91201)

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.