

Abziehlack

1601

Bezfarebný ochranný lak na kov na báze rozpúšťadla na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

1601000200

Všeobecne

Bezfarebný ochranný lak na kov na báze rozpúšťadla na dočasnú ochranu kovových povrchov pred znečistením.

Oblasti použitia



Na vytvorenie dočasného ochranného filmu na všetky kovové povrchy, aby sa zabezpečil čo najkratší čas čistenia striekacích kabín, najmä striekacích kabín a striekacích stojanov. Po primeranom znečistení sa lakový film stiahne spolu s príľnutými lakovými zvyškami a zlikviduje sa ako zvláštny odpad. Striekacie kabíny je následne možné opäť chrániť pomocou Abziehlack (1601)


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Použiť iba na podklady odolávajúce rozpúšťadlám.
- Príliš tenké vrstvy stieracieho laku sa neskôr ťažko odstraňujú!
- Ak je riedenie príliš nízke, môžu sa pri striekaní nádobkovou pištoľou vytvoriť vlákna, čo však nemá žiadny vplyv na ochrannú funkciu.
- Stierací lak by sa mal obnoviť najneskôr po 6 mesiacoch. Staršie filmy krehnú a nedajú sa už ľahko odstrániť. Vyššie teploty a slnečné žiarenie skracujú životnosť filmu.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	1,8	-	-
Striekací tlak (bar)	2 - 3	-	-
Riedenie	Nitro-Verdüner 8017 (8017)		
Prídavok riedidla v %	70	0 - 10	
Množstvo na nános (g/m²)	150 - 200		

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

Prelakovateľné	cca. 3 - 4 h
----------------	--------------

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Uvedenie striekacej kabíny s vodným postrekom do prevádzky	po schnutí cez noc
--	--------------------

Čistenie náradia

8501

8017

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501) alebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD**Druh podkladu**

Kovové povrchy striekacích kabín alebo striekacích stanovísk

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

Kovové povrchy, ktoré sa majú lakovať, očistite a odmastite pomocou Waschverdünner 8501 (8501) alebo Aceton-Waschmittel (7215).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**Najmenej 2 – 3x Abziehlack (1601)
Bez medzibrúsenia**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosti balenia**

5 l

Súvisiace produktyAceton-Waschmittel (7215)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.