

## Bluefin Pigmocryl NG G30 Thix

3213

Laque pigmentée à base aqueuse pour l'ameublement et l'aménagement intérieur à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Généralités

Laque pigmentée mono-composant pour meubles, à base aqueuse, présentant une bonne résistance mécanique et chimique. Le produit est résistant aux crèmes et aux graisses et se caractérise par une grande résistance à la lumière, un bon pouvoir de remplissage et une excellente stabilité sur les surfaces verticales.

#### Propriétés particulières et normes d'essai



- **Produit ADLER green**  
testé selon 3 catégories : environnement, santé et sécurité et durabilité. Veuillez également tenir compte de la fiche technique sur la durabilité.



- **ÖNORM A 1605-12 (surfaces de meubles)**  
Résistance aux agents chimiques : 1-C  
Comportement à l'abrasion : 2-D ( $\geq 50$  U) /  
Comportement à la rayure : 4-E ( $\geq 0,5$  N) /  
Traitement par la flamme : 5-B (surface de meuble difficilement inflammable)



- **DIN 68861 (surfaces de meubles)**  
Partie 1: Comportement sous contrainte chimique : 1 C  
Partie 2: Comportement face à l'abrasion : 2 D (de  $>50$  à 150 U)  
Partie 4 : Comportement face à une charge de rayure: 4 E ( $> 0,5$  jusqu'à  $\leq 1,0$  N)




- **ÖNORM A 3800-1 (comportement au feu)**  
En combinaison avec un support difficilement inflammable : difficilement inflammable, Q1, Tr 1.



- **Ordonnance française DEVL1104875A**  
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

#### Domaines d'utilisation



Pour les surfaces peu sollicitées/secondaires et les surfaces normalement sollicitées comme la chambre à coucher et le salon dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.

Pour des systèmes de revêtement difficilement inflammables ou inflammables.


## APPLICATION

### Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Les températures considérablement élevées et/ou une faible humidité de l'air accélèrent le séchage, ce que peut avoir une influence négative sur l'écoulement et le dégazage. Dans ces cas, nous conseillons d'ajouter jusqu'à 5 % de Aqua-Fluid V (8052).
- Pour les surfaces très sollicitées (tables, chaises, etc.), nous recommandons en principe un vernissage avec Bluefin Top-Antiscratch (2960) (résistance chimique – 1-B1 selon la norme ÖNORM A 1605-12 essai 1 – aussi dans la teinte RAL 9010 « Blanc pur (Reinweiß) ») ou Bluefin Resist (2963). Cela permet d'obtenir des surfaces résistantes aux rayures (au marquage métallique) et très résistantes mécaniquement.
- Lors du revêtement de portes intérieures, veiller à n'utiliser que des profilés d'étanchéité compatibles avec les vernis acryliques.
- En cas d'utilisation d'arêtes en plastique, un contrôle de l'adhérence doit toujours être effectué avec la structure prévue. L'utilisation de ABS Kantenaktivator (8315000210) permet d'obtenir une amélioration de l'adhérence sur les chants ABS.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse.**

### Technique d'application



	Airless	Airless air assisté (Airmix®, Aircoat, etc.)	Pistolet à godet
Buse de pulvérisation Ø (mm)		0,23 - 0,33	2,0
Pression de pulvérisation (bar)	100 - 120	80 - 100	2 - 3
Air de pulvérisation (bar)	-	2 - 3	-
Diluant		-	Eau
Ajout de diluant (%)		-	10 - 15
Quantité d'application par couche (g/m <sup>2</sup> )	120 - 200*		
Quantité d'application totale (g/m <sup>2</sup> )	max. 450		

\*surfaces à pores fermés : env. 130  
 structure à pores ouverts dans les teintes pastel et RAL 9010 : env. 150-200  
 structures à pores ouverts dans les tons pleins env. 120-150

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

### Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)




Ponçable et recouvrable avec Bluefin Pigmocryl NG G30 Thix (3213) après:	env. 2 heure(s)
Recouvrable par ex. avec Bluefin Top-Antiscratch (2960) ou Bluefin Resist (2963) après:	min. 12 heures max. 3 jours

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

### Nettoyage des outils



8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

## SUPPORT

### Type de support

Pour le vernissage opaque, bois massif ou bois de particules ou matériaux à base de fibres de bois, plaqué ou recouvert d'une pellicule primaire.

### Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

### Préparation du support

#### Ponçage du bois :

Grain 150-180

#### Plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire :

Grain 180 - 240

## STRUCTURE DE REVÊTEMENT

### Couche d'apprêt

#### Pour les surfaces recouvertes de vernis à poncer à pores fermés

**Panneaux de particules ou MDF** avec film selon l'exigence de qualité (pouvoir de remplissage, homogénéité de la surface) sans apprêt ou 1 couche de Bluefin Isospeed (3134) dans la teinte correspondante

#### Bois massif ou panneaux de particules plaqués avec du placage de compensation (p. ex. hêtre) :

2 x Bluefin Isospeed (3134) ou Bluefin Isospeed Thix (3119)

#### Panneaux MDF :

apprêté avec Bluefin Isospeed (3134) + 5 % Aqua-Hardener 8450 (8450) ou Bluefin Isospeed Thix (3119) + 5 % Aqua-Hardener 8450 (8450) Alternative : 1 couche de préisolation avec Bluefin Resist (2963) et 2 couches d'apprêt avec Bluefin Isospeed (3134)

#### Pour les surfaces recouvertes de vernis à poncer à pores ouverts

Préisolation avec 150 - 200 g/m<sup>2</sup> Bluefin Isospeed (3134) + 5 % Aqua-Hardener 8450 (8450) sur

- les bois dont la sève a tendance à couler (par ex. le pin)
- les bois contenant des substances hydrosolubles (par ex. frêne)
- Systèmes de revêtement en teinte RAL 9010 « Blanc pur (Reinweiß) » ainsi que dans les teintes pastel

Pour les systèmes de revêtement destinés aux tons pleins, l'application d'une couche d'apprêt avec 150 – 200 g/m<sup>2</sup> Bluefin Pigmocryl NG G30 Thix (3213) suffit.

Séchage pendant une nuit à température ambiante.

### Ponçage intermédiaire



Grain 280 – 360

Éviter le ponçage en boucle !

Éliminer la poussière de bois.

**Vernis de finition** 1 x Bluefin Pigmocryl NG G30 Thix (3213)

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Nettoyage et entretien** Nettoyage avec Clean-Möbelreiniger (7202) et entretien avec Clean-Möbelpflege Plus (7222).

## INDICATIONS DE COMMANDE

**Conditionnement** 1 kg, 4 kg, 22 kg

**Teintes / Degrés de brillance**



**Teinte(s) standard :**  
RAL9010 Reinweiß (3213009010)  
RAL9016 Verkehrsweiß (3213009016)

D'autres teintes peuvent être mélangées à l'aide du **système de mélange de peinture ADLER-Mix**.


**Produits complémentaires**

ABS Kantenaktivator (8315)  
Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
Aqua-Fluid V (8052)  
Aqua-Hardener 8450 (8450)  
Bluefin Isospeed Thix (3119)  
Bluefin Isospeed (3134)  
Bluefin Resist (2963)  
Bluefin Top-Antiscratch (2960)  
Clean-Möbelpflege Plus (7222)  
Clean-Möbelreiniger (7202)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

## AUTRES REMARQUES

**Délai de conservation/stockage**



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

**Données techniques**

Viscosité à la livraison : 3 000 (Brookfield Spindel 4/20 UpM/2 min/20 °C)

**Données techniques de sécurité**



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).