

Innolux Primer WB

2703

Základný náter na parkety vytvrdzovaný UV žiarením na báze vody, na priemyselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Základný náter na drevo na báze vody v rôznych kvalitách nanášaný valčekom; zabezpečuje vynikajúcu príľnavosť UV lakových systémov nanášaných valčekom k podkladu pri silnom mechanickom zaťažení.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Lepiaci základný náter na parkety na báze lakov Innolux nanášaných valčekom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Technika nanášania



	Navaňovanie
Aplikačné zariadenie	Valcový lakovací stroj
Množstvo na nános (g/m ²)	12 - 15

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Podmienky sušenia	Odparovanie vody: 60-sekundová trysková sušička (35 – 40 °C) Uvedené systémové parametre sú štandardné hodnoty, ktoré sa musia prispôbiť príslušnému prístroju. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.
UV vytvrdzovanie 	Medzifázové tuhnutie: Posun opracovania 10 – 14 m/min (s jedným žiaričom) UV žiariče s vysokým výkonom 80 – 120 W/cm Rýchlosť posunu opracovania je možné priamo úmerne zvýšiť podľa počtu žiaričov. Lak sa vytvrdzuje spolu s následným použitím Innolux Spachtel (2710) alebo Innolux Walzlack (2796). Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!
Čistenie náradia   8501	Vodou, ihneď po použití. Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).
PODKLAD	
Druh podkladu	Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)
Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného prachu.
Príprava podkladu	Kalibračné brúsenie Listnaté drevy: zrnitosťou P150 – P180 Ihličnaté drevy: zrnitosťou P100 - P150
Predbežné ošetrenie	Na vyplnenie drevených spojov sú k dispozícii špachtle Innolux, ako napr. Innolux Spachtel Eiche (2710053041).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Predzákladovanie	1 x Innolux Primer WB (2703)
Základná vrstva	Základný náter Innolux nanášaný valčekom v požadovanej kvalite, napr. Innolux Walzgrund (2736).
Medzibrúsenie 	Zrnitosť 320 – 400 a valček Scotch-Brite. Brúsny prach odstrániť. Zabrániť prebrúseniu!
Vrchné lakovanie	Vrchné lakové nátery Innolux v požadovanom stupni lesku, napr. Innolux Decklack NV (2767).
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	25 kg
Farebné odtiene/stupne lesku	Innolux Primer WB Farblös (2703000200) Innolux Primer WB Weiß (2703077441)

Súvisiace produkty

Innolux Decklack NV (2767)
 Innolux Spachtel Eiche (2710053041)
 Innolux Walzgrund (2736)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Dodávaná viskozita podľa normy DIN 53211	
Innolux Primer WB	35 – 45 sekúnd (4-mm odmerka, 20 °C) 40 – 50 sekúnd (4-mm odmerka, 20 °C)
Innolux Primer WB biely	70 – 80 sekúnd (6-mm odmerka, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.