

Innolux Spachtel

2710

UV valčková špachtľa na priemyselné lakovanie parkiet.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vysoko reaktívna pigmentovaná UV valčková špachtľa na báze nenasýtených akrylátových živíc. Dobré hĺbkové tvrdnutie, vynikajúca pružnosť a vynikajúca plniaca schopnosť.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **ÖNORM C 2354**
Požiadavky tried namáhania A, B a C sa splnia, pokiaľ sa dodrží skladba povrchovej úpravy uvedená v technickom liste.



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+


Oblasti použitia



Na priemyselné sériové nátery montovaných parketových prvkov.
Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Chrániť produkt pred svetlom a slnečným žiarením!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 210 – Pracovné normy pre náterové lakové systémy Innolux**.

Technika nanášania



	Stierkovanie
Aplikačné zariadenie	Valčkový nivelačný stroj
Množstvo na nános (ml/m ²)	10 - 50

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

UV vytvrdzovanie



Okamžité **UV vytvrdzovanie** bez predchádzajúceho odparovania:

	Posun opracovania	
	Medzifázové tuhnutie	Tvrdenutie
Hg a žiarič Ga 80 – 120 W/cm	10 – 14 m/min	5 – 7 m/min

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny (masívne drevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Kalibračné brúsenie

Listnaté dreviny: zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny: zrnitosťou P120 - P150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Tmelenie

10 – 50 g/m² Innolux Spachtel (2710)

Medzibrúsenie



Zrnitosť 320 – 400 a valček Scotch-Brite

Brúsny prach odstrániť.

Základná vrstva

2 – 3x vhodným UV základným náterom nanášaným valčekom, ako je napríklad Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200)

Na dosiahnutie optimálnej kvality povrchu je výhodné nanášať základný náter pomocou 3 valčekových lakovacích jednotiek zapojených do série, pričom po prvom a druhom nanesení prebieha medzifázové tuhnutie a po treťom nanesení úplné vytvrdenie.

Medzibrúsenie



Brúsenie 320 – 400

Zabrániť prebrúseniu!

Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

Pomocou vhodného vrchného lakového UV náteru nanášaného valčekom, ako je Innolux Floor Decklack (2766)

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

25 kg, 250 kg

Farebné odtiene

Štandardné farebné odtiene
Eiche (2710053041)

Súvisiace produkty

Innolux Floor Decklack (2766)
Innolux Walzgrund FLEX (2737)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Viskozita pri dodaní: pastová

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.