

Innolux Walzgrund ML

2735

Vysoko reaktívny UV základ určený na aplikáciu navaľovaním, na priemyselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vysoko reaktívny UV základný lak určený na aplikáciu navaľovaním na dosiahnutie matných povrchov, najmä na drevo s otvorenými pórmí. Vynikajúca plnivosť, veľmi dobrá trvalá elasticita a veľmi vysoká mechanická odolnosť.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy




- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)**
V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+


Oblasti použitia



Na priemyselné sériové nátery montovaných parketových prvkov.
Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú smernicu **ARL 210 – Pracovná smernica pre náterové lakové systémy Innolux**.

Technika nanášania



	Navaľovanie
Aplikačné zariadenie	naväľovacie zariadenie
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	10 - 50

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

UV vytvrdzovanie

Okamžité **UV vytvrdzovanie** bez predchádzajúceho odparovania:

	Posun opracovania	
	Medzifázové tuhnutie	Tvrdnutie
Hg a žiarič Ga 80 – 120 W/cm	10 – 14 m/min	5 – 7 m/min

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreviny (masívne drevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu**Kalibračné brúsenie**

Listnaté dreviny: zrnitosťou P150 – P180
Ihličnaté dreviny: zrnitosťou P120 - P150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva**

2 – 3 x Innolux Walzgrund ML (2735)

Medzibrúsenie

zrnitosťou 320 – 400

Následne prebrúsiť brúsny rúnom (napr. Scotch-Brite od 3M).

Zabrániť prebrúseniu!

Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

S vhodným UV navaľovacím vrchným lakom, ako napr. Innolux Decklack GF (2765)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

25 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Innolux Walzgrund ML (2735000202)

Súvisiace produkty

Innolux Decklack GF (2765)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 80 second – 90 second podľa DIN 53211
(6 mm výtokový pohárik, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
