

## Positiv-Plus

1329

Vodouriediteľné moridlo s pozitívnym efektom na ihličnaté dreviny na priemyselné použitie

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Vodouriediteľné moridlo na ihličnaté dreviny s dobrou svetlostálosťou. Ideálne na keľované ihličnaté dreviny, pokiaľ má byť dosiahnutý historický, nápadne pozitívny obraz morenia. Morené povrchy je možné prelakovať vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi na drevo.

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

#### Oblasti použitia




Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Možné je aj farbenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless. Na malé plochy je možné nanášať aj štetcom alebo špongiou.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Rôzne druhy dreva, ako je smrekovec, borovica limba atď., obsahujú látky rozpustné vo vode, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými nábytkovými lakmi. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaniu, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

**Technika nanášania**

|                           | Nádobková pištoľ |
|---------------------------|------------------|
| Tryska Ø (mm)             | 1,5              |
| Striekací tlak (bar)      | 2,0 - 2,5        |
| Výdatnosť na nános (m²/l) | 6 - 8            |
| Množstvo na nános (g/m²)  | 60 - 70          |

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi   | 12 hod. |
| prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi | 5 hod.  |

Pozitívny účinok sa prejavuje v prvej fáze sušenia (približne 30 minút), počas ktorej nesmie dochádzať k urýchlenému sušeniu cirkulujúcim vzduchom.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

**Čistenie náradia**

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

**PODKLAD****Druh podkladu**

Ihličnaté dreviný

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

**Príprava podkladu**

Zrornosť 120 kefovanie, sekanie, zdršňovanie alebo hobľovanie Mäkké drevo bohaté na živicu, ako je borovica alebo borovica limba, zbavte živice a prebrúste zrnitosťou 120.

Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 120.

Kefované, tesané, nahrubo opracované alebo hobľované povrchy namoriť bez akejkoľvek ďalšej predúpravy.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 021 – Pracovná smernica pre odstránenie živice.**

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Nános moridla**

1 x rovnomerne a s miernym prebytkom pozdĺžne v smere drevných vlákien, aby sa plochy javili mierne mokré.

**Následná povrchová úprava**

2 x lakovanie lakom na nábytok ADLER s medzibrúsením

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla. Pre svetlé farebné odtiene moridiel všeobecne odporúčame používať svetlostále laky, ako napríklad Aduro Legnopur (2513) alebo Bluefin Resist (2963).

Použitie Aduro Isoliergrund (2502) nie je možné.

Na bielo namorené povrchy odporúčame na dodatočné zjednotenie prelakovanie pomocou Aduro Legnopur, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Prípadne sa môže použiť lak na nábytok na báze vody, ako je Bluefin Top-Antiscratch, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pri striekaní sa vyhýbajte prekryvaniu!

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosti balenia

1l, 5l

### Farebné odtiene/stupne lesku



Positiv-Plus (1329) a číslo farebného odtieňa

Špeciálne farebné odtiene na požiadanie.

Pri nadmernom riedení môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva časom spôsobiť výraznú zmenu farebného odtieňa.

Pred začatím morenia je vždy potrebné zhotoviť vzorku na originálnom podklade a prelakovať určeným lakom a posúdiť tak výsledný farebný odtieň.

Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

### Súvisiace produkty

Aduro Antiscratch (2517)  
Aduro Legnopur (2513)  
Aduro Primer (2523)  
Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)  
Bluefin Resist (2963)  
Bluefin Top-Antiscratch (2960)  
Solva-Tint Polarweiß (9035040114)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).