

Pullex Primer-Reno

4400

Vyrovňavací základný náter na drevo na báze rozpúšťadla na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Polopriehľadný vyrovňavací základný náter na drevo na opravu silne zvetraných vonkajších náterov dreva. Pullex Primer-Reno (4400) má dodatočný účinok vyrovnania a zosvetlenia dreveného podkladu. Výrobok má nízky zápach vďaka použitiu bieleho liehu bez aromatických látok ako rozpúšťadla.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy

- Povrchová úprava je chránená účinnou biocídnou zložkou proti zamodraniu a napadnutiu plesňami.

Účinné látky:

2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamát

Oblasti použitia



Rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri aj interiéri, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

Na rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené v exteriéri, napr. drevené domčeky, drevené obloženia, strechy, ploty, žalúzie, balkóny, brány a pod.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanášajte na priamom slnečnom žiarení, za dažďa, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hroziacom mraze.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Vyvarujte sa zasychaniu príliš veľkého nánosu a teda vytváraniu silných vrstiev náterového filmu. Inak je nutné prebrúsenie brúsnyim papierom zrnitosti P220 alebo vhodným brúsnyim rúnom!
- Vodorovné drevené diely natrite tenko, aby nedošlo k odlupovaniu lazúrového filmu kvôli príliš silnému nánosu.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu živice.
- Vymývanie vodouriediteľných látok obsiahnutých v drevinách, špeciálne pri výdatnom daždi, je možné minimalizovať kompletným náterom zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných rezných hrán.
- Na smrekovci a drevinách bohatých na extraktívne látky môžu zvyšky nečistôt (vysoká zásaditosť) alebo železný prach (tvorba hrdze) viesť k čiernemu sfarbeniu.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu priľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.
- Dodržujte, prosím, našu pracovnú smernicu **ARL 500 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – všeobecná časť**.
- Dodržujte, prosím, **pracovnú smernicu ARL 505 – Pracovná smernica pre laky, lazúry a oleje z alkydových živíc**.

Technika nanášania



80 –
125 ml
↓
1 m²

	Natieranie
Množstvo na nános (ml/m²)	80 - 125

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Pre dobré vysušenie je potrebné bezpodmienečne dodržať odporúčané nanášané množstvo. Príliš veľká hrúbka vrstvy vedie k výraznému oneskoreniu sušenia!

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	6 hod.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	16 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Pri renovácii dreva vrchnou krycou farbou na báze vody je nevyhnutné dodržať dobu schnutia 16 hod.! Ak sa predĺži čas schnutia na viac ako 48 hodín, musí sa pred nanosením ďalšej vrstvy vykonať ľahké medzibrúsenie.

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Ihličnaté a listnaté dreviny a tiež drevené vrstvené materiály vhodné na vonkajšie použitie, napr. masívne drevené panely, lepené lamelové drevo (BSH), konštrukčné stavebné drevo (KVH).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Technický list BFS č. 18.

Vlhkosť dreva	Ihličnaté dreviny: $15 \pm 2 \%$ Listnaté dreviny: $12 \pm 2 \%$
Príprava podkladu	Dreviny s vysokým obsahom živice a látok, ktoré spomaľujú sušenie, očistite pomocou Nitro-Verdünnern 8017 (8017) . Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308) . Rozmerovo nestabilné drevené prvky: Zvetrané, zosivené drevo, staré nepriľnavé zvyšky farby, prach a nečistoty okefovať ručne mosadznou drôtenou kefou alebo strojovo kefovou brúskou s nylonovým valcom. Pevný nesavý podklad prebrúste brúsnym papierom zrnitosti P80. Rozmerovo stabilné drevené prvky: Odstrániť nenosné staré nátery. Dobré držiace starý náter obrúsiť (zrnitosťou 80) a dobrúsiť (zrnitosťou 120).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	1 x Pullex Primer-Reno (4400) Veľmi savé drevené plochy natrite 2x (spôsobom „mokrý na mokrý“ bez medzischnutia). Čas medzisušenia: cca 6 hod.
Medzibrúsenie 	V prípade potreby: Ľahké prebrúsenie Zrnitosť P220 – P280 alebo Vhodné brúsne rúno Brúsny prach odstrániť.
Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva	Podľa oblasti použitia, napr. Pullex Top-Lasur (4421) / Pullex Fenster-Lasur (4405) / Pullex Color (4403) / Samtalkyd (4514) / Brilliantalkyd (4503) / Pullex Aqua-Color (5325) / ADLER Varicolor (4117) / Pullex 2in1 Top-Color (4430)
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	0,75 l; 2,5 l; 10 l
Farebné odtiene/stupne lesku Color4You	Štandardné farebné odtiene Beige, wie 50236 (4400057101) Lärche (4400057113) Iné farebné odtiene je možné miešať pomocou miešacieho systému ADLER Color4you. Bázy: Pullex Primer-Reno Basis W20 (4400000020) Výsledný farebný odtieň závisí od farby samotnej dreviny, naneseného množstva, odtieňa impregnácie a odtieňa vrchnej vrstvy. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy. Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou. Aby bola zaistená jednotnosť natieraného povrchu, nesmú byť v jednej ploche použité štandardné originálne farebné odtiene s odtieňmi vyrobenými z tónovaných základov (tónované pomocou miešacích systémov). Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 3 mesiacov.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s tónovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.**

Súvisiace produkty

ADLER Varicolor (4117)
Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Aviva Fungisan (8308)
Brilliantalkyd (4503)
Nitro-Verdünnner 8017 (8017)
Pullex 2in1 Top-Color (4430)
Pullex Aqua-Color (5325)
Pullex Color (4403)
Pullex Fenster-Lasur (4405)
Pullex Top-Lasur (4421)
Samtalkyd (4514)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 5 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Pullex Primer-Reno (Kat A/h): 750 g/l.
Pullex Primer-Reno obsahuje max. 540 g/l VOC.

GISCODE

BSL40

Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Alkydové živice / Alifáty / Anorganické biele a farebné pigmenty / Organické pigmenty / Povrchová prísada / Glykoléter / Zmäčadlá / Suché látky (sikatíva) / Prípravky na ochranu pred svetlom / Činidlá na ochranu pred olupovaním / 3-lod-2-propinylbutylcarbamat

Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže spôsobiť alergické reakcie.

Telefonický kontakt pre naliehavé situácie: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 774 166.

Technicko-bezpečnostné údaje



Pred použitím dobre premiešajte.

Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do životného prostredia.

Obsah nádoby zlikvidujte v súlade s národnými predpismi.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte

bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke
www.adler.sk.
