

## Weißeim D2

9803

Vodou riediteľné lepidlo na drevo pre interiérové použitie v nábytkárskom priemysle a pri interiérových úpravách pre priemysel a remeslá

### POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

95803

Všeobecne

Univerzálne použiteľné lepidlo, pre lepenie dreva na báze disperzie s výhodnou dobou otvoreného lepenia; vhodné na všetky lepenia dreva v interiéri. Produkt po zaschnutí zostáva priehľadný a vytvára svetlý lepený spoj.  
Základ viazacej látky: disperzia polyvinylacetátu.

Zvláštne vlastnosti  
a skúšobné normy



- **Norma EN 204 alebo DIN 204**  
Odolnosť proti vlhkosti: Skupina namáhania D 2

Oblasti použitia



Lepenie konštrukčných dielov (lepenie kolíkov, hrán, škár a korpusov).

Lepenie plôch z drevotrieskových materiálov a laminátových dosiek (DKS, HPL atď.)

### SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Drevo s vysokým obsahom živíc (exotické dreveniny) je potrebné zlepiť ihneď po hobľovaní!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

**Technika nanášania**

Postup nanášania	
Ručné nanášanie	Zubová stierka, valček alebo stroj na nanášanie lepidla
Orientačná hodnota pri lepení masívneho dreva	150 – 250 g/m <sup>2</sup>
Orientačná hodnota pri lepení plôch	100 – 150 g/m <sup>2</sup>

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia.

Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Používať len nehrdzavejúce pracovné náradie!

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Doba spracovateľnosti: 6 – 8 minút

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Uvedené doby sú orientačné.

Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

**Čistenie náradia**

Vodou, ihneď po použití.

**PODKLAD****Vlhkosť dreva**

8 – 12 %

**Príprava podkladu**

Dbajte na dobré prispôsobenie škár a na povrch bez prachu a mastnoty!

Pri drevinách s vysokou hustotou (tvrdé dreveniny) by sa nemal podceňovať tlak ani doba lisovania; zdrsnenie alebo brúsenie povrchov dreva môže byť prospešné.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Nános produktu**

Weißeim D2 (9803)

**Doba lisovania / Lisovací tlak**

Doba lisovania závisí vo veľkej miere od množstva naneseného lepidla a od druhu drevotriekových materiálov.

Orientačné hodnoty pre lepenie masívneho dreva a plôch:

- pri 20 °C: 6 – 12 minút
- pri 60 °C: 5 – 6 minút

Orientačné hodnoty pre lepenie laminátových dosiek:

- pri 20 °C: 20 – 30 minút
- pri 60 °C: 4 – 6 minút

K uvedeným orientačným hodnotám je potrebné pripočítať dobu prehrievania približne 1 minúta na 1 mm hrúbky materiálu.

Tlak pri lisovaní:

0,2 – 0,7 N/mm<sup>2</sup> (2 – 7 kp/cm<sup>2</sup>) pre lepenie masívneho dreva a plošné lepenie

Ak sa pri dyhovaní lisuje pri vysokej teplote príliš dlho, môže dôjsť k nežiaducemu sfarbeniu dreva v dôsledku látok obsiahnutých v drevené dyhe.

Najmä dreviny ako buk, jarabina alebo čerešňa majú v niektorých prípadoch sklon k sfarbeniu do červena.

Náchylnosť dyhy k sfarbeniu závisí okrem iného aj od predúpravy dyhy a od oblasti, v ktorej strom rástol.

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

**Veľkosti balenia**

1 kg, 5 kg, 30 kg

## ĎALŠIE POKYNY

**Trvanlivosť/skladovanie**



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

**Technicko-bezpečnostné údaje**



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **[www.adler.sk](http://www.adler.sk)**.

**Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.**